

Pinturas
Sensacolor®



MODELO
330

Alberca



2 años



Brillante

Pintura para Alberca Hule Clorado 330

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN:

Pintura para alberca fabricada con resinas alquidales sintéticas, hule clorado, plastificantes y pigmentos de alta calidad. Forma una película impermeable haciéndola resistente a la humedad y a los productos químicos que se mezclan con el agua de alberca como el cloro. Resiste el crecimiento de algas, hongos y moho. Es de rápido secado, buen rendimiento, nivelado y buen poder cubriente.

APLICACIÓN:

- Mezclar bien el producto hasta dejarlo homogéneo.
- La superficie debe estar limpia y seca, libre de grasa, polvo o cualquier material que inhiba su adherencia.
- El sistema recomendado es a dos manos.
- Nunca aplicar bajo los rayos del sol, o cuando la superficie esté caliente, ya que se pueden presentar burbujas en el acabado final.
- Aplicar con brocha, rodillo o pistola de aspersión dejando una capa delgada y uniforme para obtener un acabado perfecto y secado rápido.
- Para aplicación sobre concreto nuevo, la superficie deberá tener por lo menos 30 días de haber sido colada y haber sido lavada con una solución al 10% de ácido muriático.

DILUCIÓN:

- Agregar Xilol o Tolueno como diluyente.
- Para aplicación con brocha o rodillo agregar un máximo de un 10%, para aplicaciones con aspersión se recomienda diluir hasta un 15%.

RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS:

- Producto inflamable, manténgalo apartado de altas temperaturas, chispas o flama.
- Este producto contiene solventes, que durante su aplicación y secado se vaporizan. Su inhalación prolongada puede producir graves daños a la salud.
- No mezclar con otras pinturas ni adulterar la formulación con otros materiales.
- No aplicar en días lluviosos, ni con temperatura inferior a los 10° C, evitar el congelamiento.
- No aplicar en pisos calientes o en exposición directa al sol antes de aplicar.
- Almacenar bajo techo, en el envase original bien cerrado a temperaturas entre 5° y 40°
- No ingerir, en caso de ingestión no se provoque el vomito, solicite atención médica de inmediato.
- Evitar el contacto prolongado con la piel y evitar totalmente el contacto con los ojos.
- Aplicar con ventilación adecuada.
- No se deje al alcance de los niños.

USOS:

- Es ideal para albercas en interiores o exteriores de cemento o concreto.
- Puede aplicarse en cisternas, tanques de almacenamiento de agua o en superficies en contacto constante con humedad.

ESPECIFICACIONES:

VISCOSIDAD: de 3,000 centipoises +/- 10%

DENSIDAD: 1.35 Kg. / litro. +/- 2.5%

SÓLIDOS EN PESO: 60 % +/- 1

BRILLO: 30 a 40 unidades a 60 grados de inclinación.

GROSOR DE PELÍCULA: 20 a 35 micras.

TIEMPOS DE SECADO:

Puede variar dependiendo del espesor de la capa y del clima.

- Al tacto: de 15 a 25 minutos.
- 2da mano: de 2 a 4 horas.
- Curado Final: de 24 a 48 horas.
- Llenado de alberca recomendado: 5 días.

RENDIMIENTO TEÓRICO:

- 8 a 12 metros cuadrados por litro sobre concreto pulido en condiciones óptimas de aplicación.
- Puede variar según la superficie, las mermas y la mano del aplicador.
- Hacer pruebas de aplicación para comprobar rendimiento en cada caso.
- Consultar a su asesor técnico.

ACABADO: Satinado.

COLORES: Blanco y Azul.

GARANTÍA: 2 años, dependiendo de la calidad de la aplicación y la intensidad de uso.

ALMACENAMIENTO: 12 meses bajo techo en el envase original a temperaturas entre 5° y 35°.

PRESENTACIÓN: Galón, Cubeta y Tambor.

NOTAS IMPORTANTES:

- Es necesario que el cloro empleado en la alberca no se adicione directamente si es en polvo ya que puede dañar el color y la permeabilidad de la capa. Primero deberá disolverse en agua y después adicionarse a la alberca, la concentración de cloro recomendada es de 1 a 2 ppm.
- Este producto se disuelve con grasas tanto animales como vegetales que contienen los bronceadores.

