



MODELO
CAS

Cáscara Naranja



5 - 10 años

CASCARA DE NARANJA

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN:

Recubrimiento texturizado en pasta elaborado a base de polímeros acrílicos, materiales pétreos naturales, pigmentos, cargas y aditivos.

Fácil de aplicar y dar textura, de gran adherencia, muy resistente a la abrasión, es lavable, durable y decorativo.

USOS:

Ideal para acabados decorativos sobre superficies lisas de yeso, concreto, mortero fino, tabla roca en espacios interiores y exteriores en condiciones de poca humedad o cambios bruscos de temperatura.

APLICACIÓN:

- Mezclar bien el producto hasta dejarlo homogéneo.
- NO DILUIR. El producto se envasa listo para usarse.
- La superficie debe estar limpia y seca, libre de grasa y polvo. Sellar la superficie con Sellador Vinílico Sensacril 5x1 o 3x1.
- En superficies nuevas, porosas o con recubrimientos en mal estado se recomienda primero quitar lo más posible, el recubrimiento anterior.
- Aplicar con llana, espátula, rodillo texturizador o tirolera, dejando una capa uniforme lo más delgada posible según el grano utilizado.
- Aplicar tramos completos para evitar empalmes ya que son difíciles de ocultar.

RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS:

- No mezclar con otras pinturas ni adulterar la formulación con otros materiales.
- No aplicar en días lluviosos, ni con temperatura inferior a los 10° C, evitar el congelamiento.
- Programar el tamaño del área a aplicar para poder rallar antes de que seque el material.
- No ingerir, evitar el contacto prolongado con la piel y evitar totalmente el contacto con los ojos.
- Lavar las manos y herramientas con agua después de usar el producto.
- Aplicar con ventilación adecuada.
- No se deje al alcance de los niños.

MANTENIMIENTO:

Se pueden eliminar manchas lavando con un paño suave y un poco de agua y jabón, tratando de no lastimar la textura.

ESPECIFICACIONES:

VISCOSIDAD: 342,000 centipoises mínimo

DENSIDAD: 1.62 Kg. / litro mínimo

P.H.: 8.5 mínimo

SÓLIDOS EN PESO: 67 % mínimo.

TIEMPO DE SECADO:

Puede variar dependiendo del espesor de la capa y del clima.

- Al tacto 60 minutos
- Endurecimiento 24 horas
- Curado final 20 días

RENDIMIENTO TEÓRICO:

- 1.0 a 1.8 m² por litro.
- Puede variar según la superficie, las mermas y la mano del aplicador.
- Hacer pruebas de aplicación para comprobar rendimiento en cada caso.
- Consultar a su asesor técnico.

DURACION: 3 años mínimo.

COLORES: Mas de 400 con sistema de color.

VIDA ÚTIL: 10 años o más dependiendo de la calidad de la aplicación, el uso y el grado de exposición a elementos climáticos.

ALMACENAMIENTO: 6 meses bajo techo en el envase original a temperaturas entre 5° y 35°.

PRESENTACIÓN: Galón, Cubeta y Tambor.

