

Pinturas
Sensacolor.



MODELO
V5

Vinílico Tradicional 5x1



Transparente

Sellador Vinílico V5

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN:

Sellador vinílico transparente, elaborado a base de resinas de acetato de polivinilo y aditivos. Posee gran poder de sellado y excelente resistencia a la humedad.

USOS:

Sella los poros del sustrato y mejora la adherencia de superficies como yeso, cemento, block, ladrillo etc. preparándolos para recibir acabados de pintura, texturizados y otros recubrimientos. Puede ser usado en interiores y exteriores.

APLICACIÓN:

- Mezclar bien el producto hasta dejarlo homogéneo.
- Aplicar con brocha o rodillo dejando una capa delgada y uniforme.
- Dejar secar un mínimo de 12 horas antes de aplicar el acabado final.
- Se puede mezclar con pintura vinil-acrílica hasta un 10% para fondear la superficie del color del acabado.

DILUCIÓN:

Agregar agua limpia hasta un máximo de 5 litros por cada litro de sellador. (5X1)

Si se requiere mayor capacidad de sellado disminuir la dilución en un litro de sellador por uno de agua.

RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS:

- No mezclar con otros selladores ni adulterar la formulación con otros materiales.
- No aplicar en días lluviosos, ni con temperatura inferior a los 10° C, evitar el congelamiento.
- No ingerir, evitar el contacto prolongado con la piel y evitar totalmente el contacto con los ojos
- Lavar las manos y herramientas con agua después de usar el producto.
- Aplicar con ventilación adecuada.
- No se deje al alcance de los niños.

ESPECIFICACIONES:

VISCOSIDAD: 13,500 centipoises mínimo.

DENSIDAD: 1.05 Kg. / litro mínimo.

P.H.: 5.5 mínimo.

SÓLIDOS EN PESO: 29% mínimo.

TIEMPO DE SECADO:

Puede variar dependiendo del espesor de la capa y del clima.

- Al tacto: 60 minutos
- Curado final: 24 horas

RENDIMIENTO TEÓRICO:

- 25 a 35 m² / lit. diluido al 5x1 en condiciones optimas de aplicación.
- Puede variar según la superficie, las mermas y la mano del aplicador.
- Hacer pruebas de aplicación para comprobar rendimiento en cada caso.
- Consultar a su asesor técnico.

DURACION: Variable. Depende del acabado final.

ALMACENAMIENTO: 12 meses bajo techo en el envase original a temperaturas entre 5° y 35°.

PRESENTACIÓN: Litro, Galón, Cubeta y Tambor.

